

WANATTE 6928

ADHESIVO MONOCOMPONENTE

El **Wannate 6928** es Adhesivo Monocomponente. Es un prepolímero de polisocianato y poliéster adecuado para usar como adhesivo de laminación para la fabricación tanto de paneles de poliestireno o poliuretano, con chapa metálica o tableros de madera.

Condiciones de trabajo

La superficie del sustrato debe estar seca, limpia y libre de polvo, aceite y grasa. Se recomienda limpiar con aire comprimido o bien con un barrido intenso.

Preparación

Aplicar en toda la superficie una película de **Wannate 6928** con un rodillo duro de plástico o metal y esparcil hasta lograr una película homogénea. Wannate 6928 tiene una viscosidad relativamente baja por consiguiente penetra en forma uniforme sobre el producto al ser adherido. Cuando se ha terminado de aplicar la capa de **Wannate 6928**, agregar sobre ésta una llovizna ligera de agua en forma manual o por pulverización. Una vez aplicado, colocar la otra cara y presionar mediante una prensa; de lo contrario en forma manual con el peso de varios paneles hacer presión sobre los mismos. De igual forma necesitará un peso sobre la cara del ultimo panel. Generalmente los materiales de aplicación son desechables, ya que con el tiempo se endurecen y no se pueden limpiar con cualquier solvente. En el caso que quede producto, procure que la boca del tambor y la tapa superior quede limpia y libre de residuos, antes de cerrar el envase.



- ✓ Usar equipo de protección (lentes, guantes, calzado, ropa adecuada).
- ✓ No comer, beber o fumar durante la aplicación.
- ✓ Almacenar en lugar seco, cerrado y a 20-25°C (vida útil: 12 meses).
- ✓ Consultar la hoja de seguridad ante contacto, ingestión o derrames.
- ✓ No inflamable, pero combustible con fuego directo.

Propiedades	Wannate 6928
Apariencia	Líquido color café claro
Densidad (25°C)	1,14 g/cm ³
Tiempo trabajabilidad (23°C y 30% HR, P°:120 kg/m ²)	60 min aprox.
Contenido NCO	16%
Viscosidad (25°C)	3500 mPas
Índice de acidez (HCl)	<0,05%
Punto inflamación	>200°C
Tiempo Curado*	2-3 horas
Consumo aproximado por cara	160-175 g/m ²

*El tiempo de curado varía según las condiciones de trabajo y de los sustratos

+INFO

-  +569 50434880
-  ventas@mallapack.cl
-  /MALLAPACKCL
-  @MALLAPACK
-  Los Plátanos 179
La Pintana / Santiago